

**Jedan program  
za sve  
radove polaganja  
pločica**



- **Za sve vrste pločica i podloga koje su uobičajene u građevinarstvu**
- **Sve iz jedne ruke**
- **Visoka kvaliteta**

# Baumacol

## LJEPILA ZA PLOČICE

### Baumacol Basic

Tankoslojno ljepilo (C1, EN12004) za polaganje keramičkih pločica i drugih vrsta ploča.

Utrošak: cca. 3 kg/m<sup>2</sup> uz primjenu nazubljene lopatice 8 x 8 mm

Vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg

Vreća 5 kg, 1 pal. = 120 vreća = 600 kg



### Baumacol Standard

Tankoslojno ljepilo (C1T, EN12004) povećane čvrstoće lijepljenja za polaganje keramičkih pločica i drugih vrsta ploča.

Utrošak: cca. 3 kg/m<sup>2</sup> uz primjenu nazubljene lopatice 8 x 8 mm

Vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg

Vreća 5 kg, 1 pal. = 120 vreća = 600 kg



### Baumacol Gres

Tankoslojno ljepilo (C2T, EN12004), posebno oplemenjeno, za polaganje pločica i slabo upojne keramike.

Utrošak: cca. 3 kg/m<sup>2</sup> uz primjenu nazubljene lopatice 8 x 8 mm

Vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg



Baumacol Basic, C1			
Podloge	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Beton (min. 3 mjeseca star)	■		
Beton (min. 6 mjeseci star)		■	
Porobeton		■	
Cementni estrih			■
CASF- estrih		■	
Estrih na bazi lijevanog asfalta (samo u unutarnjem prostoru)	■		
Estrih za podno grijanje	■		
Vapneno-cementna žbuka			■
Gipsana žbuka			■
Gips-kartonske ploče	■		
Obloge od keramike i prirodnog kamena	■		
Ploče od drvenog iverja V100	■		
Pročelja	■		
Bazeni	■		
Izolacija 1K i 2K	■		
Terase	■		

Baumacol Basic, C1				
Primjena	Oznaka po EN 14411	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Stakleni mozaik Porculanski mozaik	odgovara I <sub>a</sub> AI BI	■		
Slabo upojna keramika	AI <sub>a</sub> BI <sub>a</sub>	■		
Industrijska keramika	AI <sub>a</sub> AI <sub>a,1'</sub> AI <sub>a,2</sub>		■	
Glazirana keramika	AI <sub>b</sub> BI <sub>b</sub>			■
Upojna keramika	AIII, BIII			■
Cotto pločice	AIII, BIII		■	
Granit	odgovara I	■		
Mramor	odgovara I	■		

Baumacol Standard, C1T			
Podloge	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Beton (min. 3 mjeseca star)	■		
Beton (min. 6 mjeseci star)		■	
Porobeton		■	
Cementni estrih			■
CASF- estrih		■	
Estrih na bazi lijevanog asfalta (samo u unutarnjem prostoru)	■		
Estrih za podno grijanje		■	
Vapneno-cementna žbuka			■
Gipsana žbuka			■
Gips-kartonske ploče		■	
Podloge od keramike i prirodnog kamena		■	
Ploče od drvenog iverja V100	■		
Pročelja		■	
Bazeni	■		
Izolacija 1K i 2K		■	
Terase		■	

Baumacol Standard, C1T				
Primjena	Oznaka po EN 14411	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Stakleni mozaik Porculanski mozaik	odgovara I <sub>a</sub> AI BI	■		
Slabo upojna keramika	AI <sub>a</sub> BI <sub>a</sub>	■		
Industrijska keramika	AI <sub>a</sub> AI <sub>a,1'</sub> AI <sub>a,2</sub>		■	
Glazirana keramika	AI <sub>b</sub> BI <sub>b</sub>			■
Upojna keramika	AIII, BIII			■
Cotto pločice	AIII, BIII		■	
Granit	odgovara I	■		
Mramor	odgovara I	■		

Baumacol Gres, C2T			
Podloge	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Beton (min. 3 mjeseca star)	■		
Beton (min. 6 mjeseci star)			■
Porobeton		■	
Cementni estrih			■
CASF- estrih		■	
Estrih na bazi lijevanog asfalta (samo u unutarnjem prostoru)	■		
Estrih za podno grijanje		■	
Vapneno-cementna žbuka			■
Gipsana žbuka			■
Gips-kartonske ploče		■	
Obloge od keramike i prirodnog kamena		■	
Ploče od drvenog iverja V100	■		
Pročelja		■	
Bazeni		■	
Izolacija 1K i 2K		■	
Terase		■	

Baumacol Gres, C2T				
Primjena	Oznaka po EN 14411	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Stakleni mozaik Porculanski mozaik	odgovara I <sub>a</sub> AI BI	■		
Slabo upojna keramika	AI <sub>a</sub> BI <sub>a</sub>			■
Industrijska keramika	AI <sub>a</sub> AI <sub>a,1'</sub> AI <sub>a,2</sub>			■
Glazirana keramika	AI <sub>b</sub> BI <sub>b</sub>			■
Upojna keramika	AIII, BIII			■
Cotto pločice	AIII, BIII		■	
Granit	odgovara I	■		
Mramor	odgovara I	■		

■ s Baumacol Grundom

# Baumacol

## Baumacol Flex

Fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE, EN12004) za polaganje pločica i slabo upojne keramike.

Utrošak: cca. 3 kg/m<sup>2</sup> uz primjenu nazubljene lopatice 8 x 8 mm

Vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg



Baumacol Flex, C2TE			
Podloge	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Beton (min. 3 mjeseca star)	■		
Beton (min. 6 mjeseci star)			■
Porobeton			■
Cementni estrich			■
CASF- estrich			■
Estrich na bazi lijevanog asfalta (samo u unutarnjem prostoru)		■	
Estrich za podno grijanje			■
Vapneno-cementna žbuka			■
Gipsana žbuka			■
Gips-kartonske ploče		■	
Obloge od keramike i prirodnog kamena			■
Ploče od drvenog iverja V100	■		
Pročelja			■
Bazeni			■
Izolacija 1K und 2K			■
Terase			■

Baumacol Flex, C2TE				
Primjena	Oznaka po EN 14411	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Stakleni mozaik Porculanski mozaik	odgovara I <sub>a</sub> AI BI		■	
Slabo upojna keramika	AI, BI <sub>a</sub>			■
Industrijska keramika	AI, AI <sub>a-1'</sub> , AI <sub>a-2</sub>			■
Glazirana keramika	AI, BI <sub>b</sub>			■
Upojna keramika	AIII, BIII			■
Cotto pločice	AIII, BIII			■
Granit	odgovara I		■	
Mramor	odgovara I	■		

## Baumacol Flex Top

Izrazito fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) za polaganje pločica, slabo upojne keramike, porculana i staklenog mozaika.

Utrošak: cca. 3 kg/m<sup>2</sup> uz primjenu nazubljene lopatice 8 x 8 mm

Vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg



Baumacol Flex Top, C2TE S1			
Podloge	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Beton (min. 3 mjeseca star)			■
Beton (min. 6 mjeseci star)			■
Porobeton			■
Cementni estrich			■
CASF- estrich			■
Estrich na bazi lijevanog asfalta (samo u unutarnjem prostoru)		■	
Estrich za podno grijanje			■
Vapneno-cementna žbuka			■
Gipsana žbuka			■
Gips-kartonske ploče		■	
Obloge od keramike i prirodnog kamena			■
Ploče od drvenog iverja V100		■	
Pročelja			■
Bazeni			■
Izolacija 1K i 2K			■
Terase			■

Baumacol Flex Top, C2TE S1				
Primjena	Oznaka po EN 14411	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Stakleni mozaik Porculanski mozaik	odgovara I <sub>a</sub> AI BI			■
Slabo upojna keramika	AI, BI <sub>a</sub>			■
Industrijska keramika	AI, AI <sub>a-1'</sub> , AI <sub>a-2</sub>			■
Glazirana keramika	AI, BI <sub>b</sub>			■
Upojna keramika	AIII, BIII			■
Cotto pločice	AIII, BIII			■
Granit	odgovara I			■
Mramor	odgovara I	■		

## Baumacol Flex Light

Izrazito fleksibilno, lagano, tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) za polaganje pločica, slabo upojne keramike, porculana i staklenog mozaika.

Utrošak: cca. 2,2 kg/m<sup>2</sup> uz primjenu nazubljene lopatice 8 x 8 mm.

Vreća 17,5 kg, 1 pal. = 56 vreća = 980 kg



Baumacol Flex Light, C2TE S1			
Podloge	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Beton (min. 3 mjeseca star)			■
Beton (min. 6 mjeseci star)			■
Porobeton			■
Cementni estrich			■
CASF- estrich			■
Estrich na bazi lijevanog asfalta (samo u unutarnjem prostoru)		■	
Estrich za podno grijanje			■
Vapneno-cementna žbuka			■
Gipsana žbuka			■
Gips-kartonske ploče		■	
Obloge od keramike i prirodnog kamena			■
Ploče od drvenog iverja V100		■	
Pročelja			■
Bazeni			■
Izolacija 1K i 2K			■
Terase			■

Baumacol Flex Light, C2TE S1				
Primjena	Oznaka po EN 14411	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Stakleni mozaik Porculanski mozaik	odgovara I <sub>a</sub> AI BI			■
Slabo upojna keramika	AI, BI <sub>a</sub>			■
Industrijska keramika	AI, AI <sub>a-1'</sub> , AI <sub>a-2</sub>			■
Glazirana keramika	AI, BI <sub>b</sub>			■
Upojna keramika	AIII, BIII			■
Cotto pločice	AIII, BIII			■
Granit	odgovara I			■
Mramor	odgovara I	■		

# Baumacol

## Baumacol Marmor

Bijelo, brzovezujuće, fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2F, EN12004), posebno za polaganje bijelog mramora i staklenog mozaika.

Utrošak: cca. 3 kg/m<sup>2</sup> uz primjenu nazubljene lopatice 8 x 8 mm

Vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg



Baumacol Marmor, C2F			
Podloge	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Beton (min. 3 mjeseca star)	■		
Beton (min. 6 mjeseci star)			■
Porobeton			■
Cementni estrih			■
CASF- estrih			■
Estrih na bazi lijevanog asfalta (samo u unutarnjem prostoru)		■	
Estrih za podno grijanje		■	
Vapneno-cementna žbuka			■
Gipsana žbuka			■
Gips-kartonske ploče		■	
Obloge od keramike i prirodnog kamena			■
Ploče od drvenog iverja V100	■		
Pročelja		■	
Bazeni	■		
Izolacija 1K i 2K			■
Terase			■

Baumacol Marmor, C2F				
Primjena	Oznaka po EN 14411	Nije pogodno	Pogodno	Preporuča se
Stakleni mozaik	odgovara I <sub>1</sub>			■
Porculanski mozaik	AI BI			
Slabo upojna keramika	AI <sub>1</sub> BI <sub>1</sub>		■	
Industrijska keramika	AI <sub>1</sub> AI <sub>1</sub> <sup>a1</sup> AI <sub>1</sub> <sup>a2</sup>		■	
Glazirana keramika	AI <sub>1</sub> BI <sub>1</sub>		■	
Upojna keramika	AIII, BIII		■	
Cotto pločice	AIII, BIII		■	
Granit	odgovara I			■
Mramor	odgovara I			■



## MASA ZA IZJEDNAČAVANJE NERAVNINA

### Baumacol Nivello 10

Brzovezujuća, samonivelirajuća, cementna masa za zaglađivanje za debljine slojeva od 1-10 mm u unutarnjem području.

Utrošak: cca. 13 kg/m<sup>2</sup>/cm

Vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg



### Baumacol Nivello 40

Brzovezujuća, samonivelirajuća, cementna masa za zaglađivanje za debljine slojeva od 3-40 mm u unutarnjem području.

Utrošak: cca. 18 kg/m<sup>2</sup>/cm

Vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg



### Baumacol Planea

Brzovezujuća, hidraulična specijalna masa za primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima. Za izjednačavanje neravnina zidnih i podnih površina na svim uobičajenim građevinskim mineralnim podlogama, kao što su cementni estrih i podložna žbuka na bazi cementa i na vapneno-cementnoj bazi.

Za debljine slojeva od 2-30 mm.

Utrošak: cca. 13 kg/m<sup>2</sup>/cm

Vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg



# Baumacol

## MASE ZA GRUNDIRANJE

### Baumacol Grund

Masa za grundiranje za upojne podloge, prvenstveno građevinske materijale na bazi gipsa, kao što su strojne žbuke, gips-kartonske ploče, prije polaganja ploča i keramičkih pločica.

Utrošak: cca. 100 - 200 g/m<sup>2</sup>, ovisno o upojnosti podloge

Spremnik 5 kg, 1 pal. = 128 spremnika

Spremnik 10 kg, 1 pal. = 60 spremnika



Podloge	Nije pogodno	Pogodno
Vanjsko područje općenito	■	
Na betonu (min. 3 mjeseca star)	■	
Na betonu (min. 6 mjeseci star)		■
Na porobetonu		■
Na cementnom estrihu		■
Na CASF- estrihu		■
Estrich na bazi lijevanog asfalta (samo u unutarnjem prostoru)	■	
Na estrihu za podno grijanje		■
Na vapneno-cementnoj žbuci		■
Na gipsanoj žbuci		■
Na gips-kartonskim pločama		■
Na oblogama od keramike i prirodnog kamena	■	
Na pločama od drvenog iverja V100	■	
Na pročeljima	■	
Bazeni	■	
Ispod izolacije 1K i 2K		■
Terase	■	

## MASE ZA BRTVLJENJE

### Baumacol Protect 1 K

Gotova masa za brtvljenje ispod keramičkih pločica i drugih ploča, za unutarnju i vanjsku primjenu.

Utrošak: cca. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm

Vreća 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1.200 kg



Baumit tablica za polaganje pločica	Nije pogodno	Pogodno s Baumacol Grund
Beton (min. 3 mjeseca star)	■	
Beton (min. 6 mjeseci star)		■
Porobeton		■
Cementni estrich		■
CASF- estrich		■
Estrich na bazi lijevanog asfalta (samo u unutarnjem prostoru)	■	
Estrich za podno grijanje		■
Vapneno-cementna žbuka		■
Gipsana žbuka		■
Gips-kartonske ploče		■
Obloge od keramike i prirodnog kamena	■	
Ploče od drvenog iverja V100		■
Pročelja	■	
Bazeni	■	
Terase	■	

### Baumacol Protect 2 K

Tvornički zamiješana, fleksibilna, dvokomponentna gotova masa za brtvljenje ispod keramičkih pločica i drugih ploča, za unutarnju i vanjsku primjenu.

Utrošak: cca. 1,7 kg zamiješanog materijala /m<sup>2</sup> po mm debljine

Omjer miješanja: 2,5:1

Komp. A vreća 20 kg, 1 pal. = 63 vreća = 1.260 kg

Komp. B spremnik 8 kg, 1 pal. = 63 spremnika = 504 kg



Baumit tablica za polaganje pločica	Nije pogodno	Pogodno	Pogodno s Baumacol Grund
Beton (min. 3 mjeseca star)		■	
Beton (min. 6 mjeseci star)		■	
Porobeton			■
Cementni estrich		■	
CASF- estrich			■
Estrich na bazi lijevanog asfalta (samo u unutarnjem prostoru)	■		
Estrich za podno grijanje			■
Vapneno-cementna žbuka			■
Gipsana žbuka			■
Gips-kartonske ploče			■
Obloge od keramike i prirodnog kamena		■	
Ploče od drvenog iverja V100	■		
Pročelja		■	
Bazeni		■	
Terase		■	

# Baumacol

## MASA ZA FUGIRANJE I SILIKON

### Baumacol Fuge

Asortiman: 20 nijansi

Praškasta masa za fugiranje, na cementnoj bazi, za primjenu na keramičkim zidnim i podnim oblogama u unutarnjem i vanjskom prostoru, za širine fuga od 2 mm do 20 mm.

Oznaka CG 2 prema ÖNORM EN 13888

Kanta 2 kg, 12 kanti = 1 karton, 1 pal. = 30 kartona = 720 kg

Vreća 5 kg, 6 vreća = 1 karton, 1 pal. = 30 kartona = 900 kg



### Baumacol Silikon S

Asortiman: 20 nijansi

Jednokomponenta, viskoelastična masa za brtvljenje na bazi silikona s fungicidom, za sanitarne prostore u unutrašnjem prostoru.

Kartuša 310 ml, 20 komada u kartonu



### Baumacol Silikon N

Asortiman: Lucent, Grey, Anthracite

Neutralna jednokomponentna, elastična, kemijski neutralna masa za brtvljenje, na bazi silikona, za primjenu na površinama od **prirodnog kamena, mramora**, terazzo ploča i na ogledalima.

**Nema zaprljanja rubnih zona, sadrži fungicid.**

Kartuša 310 ml, 20 komada u kartonu



#### OZNAKA

*Klasifikacija i označavanje prema ÖNORM EN 12004*

#### Ljepilo za pločice s udjelom cementa

**C** ljepilo s udjelom cementa

**1** ljepilo za normalne zahtjeve

**2** ljepilo za povećane zahtjeve

**F** brzo stvrdnjavajuće ljepilo

**T** ljepilo sa smanjenim klizanjem

**E** ljepilo s produženim otvorenim radnim vremenom

**S1** elastični mort, >2,5mm

*Klasifikacije i označavanje prema ÖNORM EN 13888*

#### Ljepilo za fugiranje s udjelom cementa

**CG 1** normalno ljepilo za fugiranje s udjelom cementa

**CG 2** poboljšano ljepilo za fugiranje s udjelom cementa i s dodatnim vrijednostima (visoka otpornost na trošenje uslijed trenja i smanjena apsorpcija vode)

#### Baumit INFO linije:

##### Baumit Građevinski materijali d.o.o.

Vučak 34  
10 090 Zagreb

Tel: 01/34 66 800

Fax: 01/34 66 839

##### Baumit Građevinski materijali d.o.o.

Vranjički put bb  
21 210 Solin


Tel: 021/262 073

Fax: 021/262 074

##### Prodajni predstavnik

za Zagreb: 098/321 166  
za središnju Hrvatsku: 098/98 36 414  
za Slavoniju: 098/209 457  
za sjevernu Dalmaciju: 098/287 985  
za južnu Dalmaciju: 098/261 084  
za Istru i Primorje: 098/316 297

**Ideje budućnosti.**



baumit.com